

Kertomus Helena Edgrenin ja Pentti Pietarilan matkasta Kirkkonummelle 5.3.1987.

Kirkkonummen kirkossa on käynnistymässä laajahko korjaus- ja uudistustyö. Seurakunnan esittämissä suunnitelmissa on mainittu mm. sakariston laajennus, alttarirakennelman uudelleenmuotoilu ja rakennuksen sisäseinien puhdistus. Käyntimme aiheena oli tällä kertaa viimeksi mainittu asia.

Inkoon kirkossa työskentelevä konservaattori Raimo Ala-Kärppä on saamiensa ohjeiden mukaan käynyt puhdistamassa pienen koealan kirkon itäsakaran pohjoisseinästä sekä urkulehterin yläpuolelta holvipinnasta. Puhdistus on tehty kuivamenetelmällä. Menetelmää on kokeiltu sekä sileään että karkeaan rappauspintaan.

Sileäksi hierretyt rappauspinnat saadaan puhdistettua tavalla, joka säilyttää rappaukselle luonteenomaisen materiaaliveikutuksen. Puhdistuksen etuna uudelleenmaalaukseen verrattuna on myös "pehmeämpi-elävämpi" ulkonäkö. Roiskerappauspinnan puhdistaminen on huomattavasti hitaampaa, mutta tulos lähes yhtä hyvä kuin hierretyllä pinnalla.

Helsingissä 9.3.1987

Helena Edgren
Helena Edgren

Pentti Pietarila